

# Produktdatenblatt

## BauderTHERM UL 50



<b>Produktbeschreibung</b>	Elastomerbitumen-Schnellschweißbahn mit thermisch leicht aktivierbaren Spezialbitumenstreifen auf der Unterseite	
<b>Einsatzbereich</b>	Untere Lage im mehrlagig abgedichteten Flachdachsystem mit integrierter Dampfdruckausgleichsschicht.	
<b>Oberfläche</b>	Oben:	Vlies abgesandet
	Unten:	THERM-Streifen mit Flämmfolie
<b>Trägereinlage - Typ</b>	Polyestergewebe mit Glasvlies 180 g/m <sup>2</sup>	
<b>Artikelnummer</b>	1633 0000	
<b>Anwendungstypen DIN SPEC 20000-201</b>	DU/E1 PYE-KTP S4	
<b>Anwendungstypen DIN/TS 20000-202</b>	PYE-KTP S4	



Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	EN 1848-1	m	7,5
Breite	EN 1848-1	m	1
Dicke	EN 1849-1	mm	≥ 4,2
Kaltbiegeverhalten oben	EN 1109	°C	≤ -30
Kaltbiegeverhalten unten	EN 1109	°C	≤ -30
Wärmestandfestigkeit oben	EN 1110	°C	≥ 100
Wärmestandfestigkeit unten	EN 1110	°C	≥ 100
Maximale Zugkraft längs	EN 12311-1	N/5cm	≥ 1000
Maximale Zugkraft quer	EN 12311-1	N/5cm	≥ 1000
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs	EN 12311-1	%	≥ 20
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer	EN 12311-1	%	≥ 20
Geradheit	EN 1848-1	mm/10m	<20
Wasserdichtheit Verfahren B	EN 1928	-	bestanden
Brandverhalten	EN 13501-1	-	E
Verhalten bei Brand von außen <sup>a)</sup>	CEN/TS 1187	-	B <sub>ROOF</sub> (t1)
Sichtbare Mängel	EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Schälfestigkeit	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Scherfestigkeit	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691	mm	NPD



Kenn-Nr. der Prüfstelle: GPB, 1724  
EN 13707

# Produktdatenblatt

## BauderTHERM UL 50



Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730	kg	NPD
Maßhaltigkeit	EN 1107-1	%	NPD
Dauerhaftigkeit	EN 1109	°C	NPD

a) in geprüften Aufbauten

<b>Entsorgung</b>	Bitumenabfälle können mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden (europäischer Abfallkatalog EWC Nummer 170302 „Asphalt teerfrei“).
<b>Lagerung</b>	Bitumenbahnen auf der Rolle stehend und vor UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern und transportieren.
<b>Hinweis</b>	Auf eine sorgfältige Kopfstoßverschweißung ist zu achten.
<b>Weitere Unterlagen</b>	Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter <a href="http://www.bauder.de">www.bauder.de</a> - Ausschreibungstexte erhalten Sie über <a href="http://www.ausschreiben.de">www.ausschreiben.de</a>



Kenn-Nr. der Prüfstelle: GPB, 1724  
EN 13707