

Bauder Primer SK LF

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Lösemittelfreier Haftgrund für die Verklebung der FPO Dachbahnen BauderTHERMOPLAN SK auf zugelassenen Untergründen	
Artikel Nummer	10 kg Gebinde	6941 0010

Eigenschaft	Beschreibung
Produktart	wässrige Lösung auf Acrylatbasis, bitumenfrei
Farbe	blau
Geruch	Spezifisch nach Acrylat
relative Dichte	1,01 g/cm ³
Viskosität	2100-2900 mPas
Verbrauch	je nach Untergrund 150 bis 200 g/m ²
Lagerung	verschlossener Behälter mind. 18 Monate
Trocknungszeit	ca. 25-35 Minuten
Verarbeitungstemperatur	optimal 15 - 25 °C, mind. 10°C

Haftanstrich für Untergründe OSB, glattem, geschliffenen Beton, Blech und BauderPIR T zur anschließenden Verlegung von Dachbahnen BauderTHERMOPLAN SK

Für windsogssichere Verklebung in der Fläche.

Verarbeitung/ Anwendung

Klebeflächen müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein,
 Bauder Primer SK LF mit Rolle oder Quast gleichmäßig auftragen,
 mind. 25 Minuten ablüften lassen, blaue Beschichtung verfärbt sich nach Trocknung schwarz!
 Nach Trocknung nicht mehr wasserlöslich!
 BauderTHERMOPLAN SK möglichst am gleichen Tag verlegen.
 Sicherheitshinweise beachten, Gebinde nach Gebrauch verschließen.

Kein Gefahrgut!